

BLACHY GORĄCOWALCOWANE

Oznaczenie powierzchni			Charakterystyka	Chropowatość powierzchni w m m (wartości średnie)
DIN	EN	ASTM		
	10088-2			
IIa	1 D	1 D	Gorącowałkowana, wyżarzana, trawiona Powierzchnia matowa chropowata	4,0 – 7,0
IIIc	2 B	2 B	Zimnowałkowana, wyżarzana, trawiona Powierzchnia gładka z połyskiem	0,1 – 0,5
IV	2 J	N° 4	Zimnowałkowana, wyżarzana, trawiona Powierzchnia szlifowana ziarnem K 150 – 400 Standardowo oferujemy ziarno K 240	0,2 – 1,5